СИСТЕМА ДОБРОВОЛЬНОЙ СЕРТИФИКАЦИИ
«ЕАС-ПОИНТ»
РОСС RU.32945.04ЕАП0

ИСПЫТАТЕЛЬНАЯ ЛАБОРАТОРИЯ
ОБЩЕСТВА С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «МОНТЕ»
(ИЛ ООО «МОНТЕ»)

ОГРН 1246200009516
390006, Рязанская обл., г.о. Рязань, г. Рязань, ул. Затинная, д. 30
Аттестат аккредитации № РОСС RU.32945.ИЛ12 от 25 января 2025г.

УТВЕРЖДАЮ
Руководитель ИЛ ООО «МОНТЕ»
_____ Ю.Р. Кабанов
26 июня 2025 г.
М.П.

ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ
№ 06-25/25-2205
от 26 июня 2025 г.

Перепечатка или размножение протокола без письменного разрешения испытательной лаборатории не допускается.
Протокол испытаний распространяется только на образцы, подвергнутые испытаниям.

Основные данные

Цель испытаний	Подтверждение соответствия требованиям СТО 13101102-013-2018
Объект испытаний	Композитный анкер "Гален" для газобетона: БПА 300-6-Газобетон
Наименование и адрес заявителя:	ООО «Гален». Место нахождения: 433405 Ульяновская обл., м.р.-н Чердаклинский, с.п. Мирновское, тер. Портовая особая экономическая зона, пр-д Индустриальный, зд.15, стр. 1. ~~Телефон: 8 (8352) 24-25-90~~. Адрес электронной почты: info@galencomposite.ru.
Наименование и адрес изготовителя:	ООО «Гален». Место нахождения: 433405 Ульяновская обл., м.р.-н Чердаклинский, с.п. Мирновское, тер. Портовая особая экономическая зона, пр-д Индустриальный, зд.15, стр. 1.
Стандарт	СТО 13101102-013-2018
Метод отбора образцов	ГОСТ Р 58972-2020
Дата отбора образцов	19.06.2025
Дата получения образцов	19.06.2025
Сроки испытаний	19.06.2025- 26.06.2025
Количество страниц	3

Климатические условия		
Параметры	**Заданные**	**При испытании**
Температура воздуха	(25±10) °С	(20±2) °С
Относительная влажность	(45 – 80) %	(54-72) %
Атмосферное давление	(84,0 – 106,7) кПа	(96,9-101,1) кПа

Перепечатка или размножение протокола без письменного разрешения испытательной лаборатории не допускается.
Протокол испытаний распространяется только на образцы, подвергнутые испытаниям.

Результат испытаний:

Наименование контролируемого показателя	Требуемое значение показателя	Фактическое значение	Вывод
Номинальная длина анкерной гильзы	100 мм	99,8 мм	Соответствует
Длина самонарезного участка гильзы	90 мм	85 мм	Соответствует
Номинальный диаметр гибкой связи	$6^{+0,3}_{-0,1}$ мм	6,2 мм	Соответствует
Предел прочности при растяжении	Не менее 1000 МПа	1150 МПа	Соответствует
Предел прочности при изгибе	Не менее 1000 МПа	1175 ГПа	Соответствует
Осевое выдергивающее усилие из растворного шва кирпичной кладки М 100	Не менее 2000 Н	5000 МПа	Соответствует
Осевое выдергивающее усилие, Н, не менее - газобетон D400 - газобетон D500 - газобетон D600	 2500 3000 4000	 2600 3200 4400	Соответствует
Снижение предела прочности при растяжении после выдержки в щелочной среде с 13pH (8 часов при плюс 80°С и 16 часов при плюс 20°С)	Не более 25 %	14 %	Соответствует
Внешний вид	Не допускаются участки с механическими повреждениями (сколы, следы от ударов, срез на поверхности), залысинами песчаного покрытия, расслоениями волокон, подтеками связующего, участки без обмоточной нити На гильзе не допускаются задиры, облой, неспай, недолив, обвал	Требование выполнено	Соответствует

Заключение:

Испытательной лабораторией ООО «МОНТЕ» проведен анализ продукции:
Композитный анкер "Гален" для газобетона: БПА 300-6-Газобетон, в соответствии с СТО 13101102-013-2018, соответствует требованиям нормативного документа по проверенным показателям. результаты анализа технической документации отражены в таблице.

Ответственный за оформление протокола _____ Селиванов И.Е.
подпись Ф.И.О.

М.П.

Перепечатка или размножение протокола без письменного разрешения испытательной лаборатории не допускается.
Протокол испытаний распространяется только на образцы, подвергнутые испытаниям.