Испытательная лаборатория «Акцепт».
Аттестат аккредитации №RU.АСК.ИЛ.732 от 06.03.2020 г.
187330, г. Отрадное, Кировский район, Ленинградской обл.,
Никольское шоссе, д.2, к.3, пом. 11-Н, оф. 1.
Тел. +7(921) 921-92-29, +7(921) 740-85-84
http://accept-lab.ru/

УТВЕРЖДАЮ
Генеральный директор
ООО «Акцепт»
_____ Петров С.В.

ПРОТОКОЛ
испытаний
№ 17-24-2 от 20 июня 2024 г.

Наименование продукции: *плитка керамическая клинкерная «Вишня», фактура «Скала»;*
Отбор образцов: *образцы произведены, отобраны и представлены самостоятельно Заказчиком по акту отбора проб № 01 от 14 мая 2024 г.;*
Сведения о Заказчике: *ООО «МАРКАСТРОЙ», ИНН 2100009402, 429965, Чувашская Республика – Чувашия, г. Новочебоксарск, ул. Промышленная, влд.91, офис 206;*
Сведения об испытываемых образцах: *образцы плитки керамической клинкерной «Вишня», фактура «Скала», 330*330*14 мм., отобрана со склада готовой продукции, 25 штук;*
Методики испытаний: *ГОСТ 473.3-81; ГОСТ 473.1-81; ГОСТ 473.8-81; ГОСТ 473.6-81; ГОСТ 7025-91; ГОСТ 473.5-81; ГОСТ 13993-78;*
Условия проведения испытаний: *Температура окружающей среды 21 °С; относительная влажность 56 %; атмосферное давление 769 мм. рт. ст.;*
Наименование СИ и ИО: *Камера морозильная МЛК700, 2017 г., ЭКО -1, зав. №2-7 1117 17044, инв. № 044, аттестат №240382, до 11.02.2025; Шкаф сушильный ШС-80 МК СПУ, 2017 г., зав. №30513, инв. № 046, аттестат №240386, до 11.02.2025; Электропечь ЭКПС-10, 2017 г., зав.№7991. инв. № 047, аттестат №240387, до 11.02.2025; Пресс измерительный ТП -1-100, 2018 г., зав. № 2027, инв. № 002, свидетельство о поверке №С-ГЧЛ/12-02-2024/316593383, до 11.02.2025; Весы лабораторные ВЛЭ-6202С, 2017 г., зав.№F70-005, инв. № 004, свидетельство о поверке № С-ГЧЛ/12-02-2024/316593378, до 11.02.2025; Штангенциркуль ШЦ-I-150-0.1, 2019 г., инв. №076, зав. № К191005620, свидетельство о поверке №С-ГЧЛ/12-02-2024/316593357, до 11.02.2025; Комплект сит КП-109/1 (22 сита) мм., 2017г., зав.№631, инв. № 017, сертификат о калибровке №0508-2024, до 11.02.2025; Мерная посуда МП 10 л., 5 л., 2л., 1л., 2017 г., зав. № 409, инв. № 031, сертификат о калибровке №0510-2024, до 11.02.2025; реактивы;*
Результаты измерений:

№ п/п	измеряемый показатель	единицы измерений	фактическое значение показателя
1	водопоглощение	%	5,70
2	кислотостойкость	%	98,79
3	предел прочности при статическом изгибе	МПа	25,0
3.1.	разрушающая нагрузка	Н	2730,0
4	морозостойкость	цикл	20
5	термическая стойкость	цикл	6
6	водопроницаемость	-	водо непроницаемая

Результаты испытаний распространяются только на пробы, подвергнутые испытанию

Измерения проводил _____ Начальник испытательной лаборатории Середюк П.В.

ПЕРЕПЕЧАТКА ПРОТОКОЛА ЗАПРЕЩЕНА!