«Центральная строительная лаборатория»
Общество с ограниченной ответственностью
445 007, РФ, Самарская обл., г. Тольятти, ул. Новозаводская 6-б, тел. 71-70-09

ПРОТОКОЛ № 688
испытания кирпича на определение геометрических размеров

от « 16 » октября 2017 г.

1. Наименование заказчика: ООО «ТКК-СТРОЙ».
2. Объект, конструкция: не указаны.
3. Вид материала, изготовитель: кирпич гиперпрессованный марки М250, изготовлен 25.07.2017 г., ООО «ТКК-СТРОЙ».
4. Дата отбора пробы: 10.10.2017 г. Дата поступления в лабораторию: 10.10.2017 г.
5. Цель испытания: определение отклонения от номинальных размеров образцов кирпича.
6. Методика отбора пробы: ГОСТ 530-2012 «Кирпич и камень керамические. ОТУ».
7. Методика испытаний: ГОСТ 530-2012 «Кирпич и камень керамические. ОТУ».
8. Испытания проводились (средства изм., свидетельство о поверке ФБУ «Тольяттинский ЦСМ»): пресс гидравлический ПСУ-250 (шкала А), сертиф. о калибровке № 037848 действ. до 05.10.2018; линейка 300 мм., сертиф. о калибровке № 032451 действ. до 01.02.2018; линейка 500 мм., св-во о поверке № 415256 действ. до 01.02.2018; угольник УШ-2-250, св-во о поверке № 415254 действ. до 01.02.2018.
9. Лабораторный номер: 399

№ п/п	Определение геометрических размеров			Предельные отклонения от номинальных размеров		
	Фактические результаты			длина не более ±2	ширина не более ±2	толщина не более ±2
	длина	ширина	толщина			
1	250	118	65	0	-2	0
2	251	119	65	+1	-1	0
3	251	119	65	+1	-1	0
4	250	118	65	0	-2	0
5	250	118	64	0	-2	-1
6	250	119	65	0	-1	0
7	250	120	65	0	0	0
8	250	118	64	0	-2	-1
9	251	119	64	+1	-1	-1
10	250	119	64	0	-1	-1
11	251	120	64	+1	0	-1
12	250	116	64	0	-4	-1
13	250	118	65	0	-2	0
14	250	121	64	0	+1	-1
15	250	119	65	0	-1	0
16	250	118	64	0	-2	-1
17	250	119	65	0	-1	0
18	250	119	64	0	-1	-1
19	250	118	64	0	-2	-1
20	250	120	65	0	0	0
21	250	118	65	0	-2	0
22	250	116	64	0	-4	-1
23	251	120	64	+1	0	-1
24	250	118	65	0	-2	0
25	249	116	65	-1	-4	0
26	250	120	64	0	0	-1
27	250	118	64	0	-2	-1
28	250	118	65	0	-2	0

ПРОДОЛЖЕНИЕ ПРОТОКОЛА СМ. стр. 02

29	250	117	64	0	-3	-1
30	250	115	65	0	-5	0
31	250	119	65	0	-1	0
32	250	120	65	0	0	0
33	250	120	65	0	0	0
34	250	118	65	0	-2	0
35	251	119	64	+1	-1	-1

1. Результаты испытаний, предоставленные в протоколе, соответствуют только образцам, подвергнутым испытаниям.
2. Запрещается частичное копирование протокола без разрешения испытательной лаборатории.

Примечание: 1) по длине – не превышает предельные отклонения от номинальных размеров;
2) по ширине – 11 % образцов превышают предельные отклонения от номинальных размеров;
3) по толщине – не превышает предельные отклонения от номинальных размеров.

ТУ 5741-001-69079222-2012.

Испытание провел Барабанов А.А.

Начальник лаборатории Дмитриева Т.И.

Лист 01 стр. 02

ОКОНЧАНИЕ ПРОТОКОЛА