Общество с ограниченной ответственностью
«Внедрение, научное исследование, испытание строительных материалов – Новый Век»
**(ООО «ВНИИСТРОМ-НВ»)**
**Испытательная лаборатория «ФСКС-Стройиспытания»**
140079, Московская область, г. Люберцы, дп. Красково, ул. К.Маркса, 117.
Телефон: 8 (495) 411-33-50, E-mail: lab@vniistrom-nv.ru
Свидетельство об уполномочивании Испытательной лаборатории
№ ФСКС.04ППФ0.ИЛ02

МП

**УТВЕРЖДАЮ**
Руководитель испытательной лаборатории «ФСКС-Стройиспытания»
_____ А.Н. Сапелин
20 ноября 2025 г.

# ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ № 108-1/25Ф
от 20 ноября 2025 г.

| | |
|---|---|
| **1. Основание для проведения испытаний:** | Счёт № 253 от 1 октября 2025 г. |
| **2. Наименование продукции (образца испытаний)[1]:** | Кирпич керамический лицевой полнотелый ручного формования. Серийный выпуск. |
| **3. Заявитель:** | ООО «Брикус»<br>390006, Рязанская обл., г. Рязань, ул. Фурманова, д. 60 |
| **4. Заказчик:** | ООО «Брикус»<br>Юридический адрес: 390006, Рязанская обл., г. Рязань, ул. Фурманова, д. 60<br>Фактический адрес места осуществления деятельности: 390006, Рязанская обл., г. Рязань, ул. Фурманова, д. 60, пом.Н4, офис 3 |
| **5. Изготовитель продукции:** | ООО Теллура<br>Юридический адрес: Смоленская область, г. Смоленск, ул. Лавочкина, д. 90.<br>Фактический адрес места осуществления деятельности: Смоленская область, г. Смоленск, ул. Лавочкина, д. 90. |
| **5. Сведения об испытанных образцах[2]:** | Кирпич керамический лицевой полнотелый ручного формования. Серийный выпуск.<br>Количество: 30 шт. Акт отбора № 300 от 30 сентября 2025 г. |
| **6. Цель испытаний:** | Определение показателей: «предел прочности при сжатии», «предел прочности при изгибе», «водопоглощение», «морозостойкость (100 циклов)» |
| **7. Внутрилабораторный код образца (пробы):** | 25.1514 |
| **8. Методика проведения испытания:** | ГОСТ 530-2012; ГОСТ 7025-91; ГОСТ Р 58527-2023 |
| **9. Дата получения образца:** | 03.10.2025 |
| **10. Дата испытаний:** | 03.10.2025-20.11.2025 |
| **11. Условия испытаний:** | Указаны в таблице результатов испытаний, столбец 7 |
| **12. Результаты испытаний:** | Представлены в приложении № 1 на 1-ой страницах |
| **13. Место осуществления лабораторной деятельности:** | 140079, Московская область, г. Люберцы, дп. Красково, ул. К.Маркса, 117 |
| **14. Дополнительная информация:** | [1] Информация предоставлена заказчиком.<br>[2] Образец (проба) предоставлен(а) заказчиком.<br>Лаборатория не осуществляет отбор образцов и не несет ответственности за стадию отбора образцов и информацию, предоставленную заказчиком. |


Протокол испытаний распространяется только на образцы, подвергнутые испытаниям.
Полученные результаты относятся к предоставленным заказчиком образцам.
Протокол испытаний не должен быть воспроизведен не в полном объеме без письменного разрешения испытательной лаборатории «ФСКС-Стройиспытания».

# РЕЗУЛЬТАТЫ ИСПЫТАНИЙ

Кирпич керамический лицевой полнотелый ручного формования. Серийный выпуск.

Дата проведения испытаний: 03.10.2025-20.11.2025
Внутрилабораторный код образца (пробы): 25.1514

| № | Определяемые показатели испытываемой продукции | Ед. измерения | Требования к испытываемой продукции | | Обозначение нормативной документации на методы испытаний | Условия испытаний | Результаты испытаний (значение показателя) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Обозначение документа | Нормативное значение показателя | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Предел прочности при изгибе | МПа | ТУ 23.32.11-001-05307826-2024 | М 125-150 | ГОСТ 530-2012 п.7.9<br>ГОСТ Р 58527-2023 п.6 | t= 21,0 °С<br>W= 49,1 % | 1,10; 1,99; 3,07; 4,16; 2,26;<br>Среднее значение: 2,52<br>Наименьшее значение: 1,10 |
| 2 | Предел прочности при сжатии | МПа | ТУ 23.32.11-001-05307826-2024 | М 125-150 | ГОСТ 530-2012 п.7.10<br>ГОСТ Р 58527-2023 п.5 | t= 21,0 °С<br>W= 49,1 % | 11,58; 13,46; 9,72; 10,31; 11,06<br>Среднее значение: 11,23<br>Наименьшее значение: 9,72 |
| 3 | Водопоглощение | % | ТУ 23.32.11-001-05307826-2024 | 10-12 | ГОСТ 530-2012 п.7.11<br>ГОСТ 7025-91 п.2 | $t_{воды}$= 21,0 °С | 10,90; 11,87; 9,82; 10,02; 12,94;<br>Среднее значение: 11 |
| 4 | Морозостойкость | Цикл | ТУ 23.32.11-001-05307826-2024 | 100 циклов | ГОСТ 530-2012 п.7.11<br>ГОСТ 7025-91 п.7 | Замораживание на воздухе при t=-19,5 °С<br>Оттаивание в воде при t=20,0 °С | 100; 100; 100; 100; 100<br>Соответствует (Без признаков повреждения или разрушения) |

**Конец протокола испытаний.**

Испытания провел:

Ведущий инженер_____Никитенко А.А.

Протокол испытаний №108-1/25Ф от 20 ноября 2025 г. Напечатан в 2х экземплярах.

Протокол испытаний распространяется только на образцы, подвергнутые испытаниям.
Полученные результаты относятся к предоставленным заказчиком образцам.
Протокол испытаний не должен быть воспроизведен не в полном объеме без письменного разрешения испытательной лаборатории «ФСКС-Стройиспытания».



BRICKUSER.RU