Приложение № 3 к протоколу сертификационных испытаний № 82 «25» августа 2025 г.

РЕЗУЛЬТАТЫ СЕРТИФИКАЦИОННЫХ ИСПЫТАНИЙ

плитка керамическая, кислотоупорная шамотная, «Вишня Скала»
(наименование продукции)

ООО «МАРКАСТРОЙ»
(наименование заявителя)

Испытательная Лаборатория «Акцепт»
(наименование испытательной лаборатории (центра))

Дата изготовления продукции 15.03.2025 г.
Дата проведения испытаний «25» августа 2025 г.
Номер партии № 014, маркировка образца «Вишня Скала»

№ п/п	Измеряемый показатель испытываемой продукции	Единица измерения	Требования к испытываемой продукции		Наименование нормативной документации на испытание (раздел, пункт)	Результаты испытаний (значение показателя)	Соответствует (не соответствует) требованиям документов, на соответствие которым проводится сертификация
			наименование документа (раздел, пункт)	нормативное значение показателя			
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Отклонения по длине	%	ГОСТ 961-89, п.1.2.5, п.1.3.1	не более ±1,6	ГОСТ 961-89, п.3.2. п.3.3. п.3.4.	+0,1	соответствует
	Отклонения по ширине			не более ±1,6		+0,1	соответствует
	Отклонения по толщине	мм.		не более ±2,0		-2,0	соответствует
	Кривизна (стрела прогиба) лицевой поверхности			не более ±2,0		-0,6	соответствует
	Кривизна (стрела прогиба) боковой грани			не более ±2,0		+0,6	соответствует
2	Высота рифления монтажной поверхности			от 2,0 до 4,0		2,0	соответствует
3	Требования к внешнему виду	шт.	ГОСТ 961-89, п.1.3.6	общее количество дефектов не более четырех в соответствии с таблицей 6.	визуально, п.1.3.6	видимые дефекты отсутствуют	соответствует

4	Водопоглащение	%	ГОСТ 961-89, п.1.3.3	не более 6,0	ГОСТ 473.3-81	5,7	соответствует
5	Предел прочности при статическом изгибе	МПа	ГОСТ 961-89, п.1.3.3.3	не менее 10,0	ГОСТ 473.8-81	25,0	соответствует
6	Предел прочности при сжатии	МПа	ГОСТ 961-89, п.1.3.3	не менее 42,0	ГОСТ 473.6-81	42,0	соответствует
7	Термическая стойкость	тепло смена	ГОСТ 961-89, п.1.3.3	не менее 2	ГОСТ 473.5-81	6	соответствует
8	Кислотостойкость	%	ГОСТ 961-89, п.1.3.3	не менее 97,0	ГОСТ 473.1—2023	98,79	соответствует
9	Морозостойкость	цикл	ГОСТ 961-89, п.1.3.3	не менее 15	ГОСТ 7025-91	20	соответствует
10	Водопроницаемость	-	ГОСТ 961-89, п.1.3.3	с обратной стороны плиток не должно быть капель через 24 ч.	ГОСТ 13993-78	через 24 ч. капель нет	соответствует

Общее заключение:

Испытанные образцы «Плитка кислотоупорная шамотная «Вишня Скала» соответствуют требованиям ГОСТ 961-89 «Плитки кислотоупорные и термокислотоупорные керамические. Технические условия».
Сорт «плитки кислотоупорной шамотной» - «первый».
Марка «кислотоупорной плитки» – «КШ - плитка кислотоупорная шамотная».
Кроме применения для футеровки оборудования, подвергающегося воздействию фосфорнокислых и фторсодержащих сред.

Начальник испытательной лаборатории «Акцепт» _____ Середюк П.В.

Приложение № 2 к протоколу сертификационных испытаний № 82 «25» августа 2025 г.

РЕЗУЛЬТАТЫ СЕРТИФИКАЦИОННЫХ ИСПЫТАНИЙ

плитка керамическая, кислотоупорная шамотная, «Дюна Скала»
(наименование продукции)

ООО «МАРКАСТРОЙ»
(наименование заявителя)

Испытательная Лаборатория «Акцепт»
(наименование испытательной лаборатории (центра))

Дата изготовления продукции 25.07.2025 г.
Дата проведения испытаний «25» августа 2025 г.
Номер партии № 026, маркировка образца «Дюна Скала»

№ п/п	Измеряемый показатель испытываемой продукции	Единица измерения	Требования к испытываемой продукции		Наименование нормативной документации на испытание (раздел, пункт)	Результаты испытаний (значение показателя)	Соответствует (не соответствует) требованиям документов, на соответствие которым проводится сертификация
			наименование документа (раздел, пункт)	нормативное значение показателя			
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Отклонения по длине	%	ГОСТ 961-89, п.1.2.5, п.1.3.1	не более ±1,6	ГОСТ 961-89, п.3.2. п.3.3. п.3.4.	-0,1	соответствует
	Отклонения по ширине			не более ±1,6		-0,1	соответствует
	Отклонения по толщине	мм.		не более ±2,0		-2,0	соответствует
	Кривизна (стрела прогиба) лицевой поверхности			не более ±2,0		+0,8	соответствует
	Кривизна (стрела прогиба) боковой грани			не более ±2,0		+0,45	соответствует
2	Высота рифления монтажной поверхности			от 2,0 до 4,0		2,0	соответствует
3	Требования к внешнему виду	шт.	ГОСТ 961-89, п.1.3.6	общее количество дефектов не более четырех в соответствии с таблицей 6.	визуально, п.1.3.6	видимые дефекты отсутствуют	соответствует

4	Водопоглащение	%	ГОСТ 961-89, п.1.3.3	не более 6,0	ГОСТ 473.3-81	4,13	соответствует
5	Предел прочности при статическом изгибе	МПа	ГОСТ 961-89, п.1.3.3.3	не менее 10,0	ГОСТ 473.8-81	27,0	соответствует
6	Предел прочности при сжатии	МПа	ГОСТ 961-89, п.1.3.3	не менее 42,0	ГОСТ 473.6-81	42,2	соответствует
7	Термическая стойкость	тепло смена	ГОСТ 961-89, п.1.3.3	не менее 2	ГОСТ 473.5-81	2	соответствует
8	Кислотостойкость	%	ГОСТ 961-89, п.1.3.3	не менее 97,0	ГОСТ 473.1—2023	98,21	соответствует
9	Морозостойкость	цикл	ГОСТ 961-89, п.1.3.3	не менее 15	ГОСТ 7025-91	15	соответствует
10	Водопроницаемость	-	ГОСТ 961-89, п.1.3.3	с обратной стороны плиток не должно быть капель через 24 ч.	ГОСТ 13993-78	через 24 ч. капель нет	соответствует

Общее заключение:

Испытанные образцы «Плитка кислотоупорная шамотная «Дюна Скала» соответствуют требованиям ГОСТ 961-89 «Плитки кислотоупорные и термокислотоупорные керамические. Технические условия».
Сорт «плитки кислотоупорной шамотной» - «первый».
Марка «кислотоупорной плитки» – «КШ - плитка кислотоупорная шамотная».
Кроме применения для футеровки оборудования, подвергающегося воздействию фосфорнокислых и фторсодержащих сред.

Начальник испытательной лаборатории «Акцепт» _____ Середюк П.В.