ЭКСТЕРЬЕР-ЦЕНТР брикус

8 (800) 505-605-6
Поставки во все регионы РФ
Сайт: brickus.ru

RKS Клеевой состав для СФТК



Наличный расчёт:

Цена за шт **2050.85** руб.

Безналичный расчёт:

Цена за шт **2092.71** руб.

* Цены указаны из расчёта загрузки полной машины

Характеристики:

- минеральный состав
- водоотталкивающие свойства (wa)
- высокая адгезия к основанию
- высокая устойчивость к сползанию
- легкость в нанесении
- устойчивость к погодным условиям и ультрафиолетовому излучению

Применение:

- для применения в СФТК «LOBATHERM P(M)-R» с отделочным слоем из штучных материалов
- для полистирольных и минераловатных плит
- для приклеивания керамической плитки в СФТК

Основные показатели качества:

- (определены при температуре +20°С и относительной влажности воздуха 60%)
- клеевой состав на основе портландцемента для СФТК с наружным слоем из керамической плитки: B7,5; Btb4; Aab3,2; F100; ГОСТ Р 54359–2017
- класс смеси по ГОСТ Р 56387–2018: C2 TE S1

- влажность сухой смеси: не более 0,2%
- наибольшая крупность заполнителя: не более 1 мм
- содержание зерен наибольшей крупности: не более 2,5%
- насыпная плотность сухой смеси: 1300–1600 кг/м³
- подвижность растворного состава по погружению конуса: Пк3
- сохраняемость первоначальной подвижности: не менее 1 часа
- водоудерживающая способность растворного состава: не менее 97%
- прочность при сжатии: не менее 10 Мпа
- прочность при растяжении при изгибе: не менее 4 Мпа
- прочность сцепления с бетонным основанием: не менее 1 МПа
- прочность сцепления с полистиролом: не менее 0,1 МПа
- прочность сцепления с полистиролом после выдержки в воде: не менее 0,08 МПа
- морозостойкость: F100
- водопоглощение: не более 10%
- деформация усадки: не более 1 мм/м

Технические данные:

Размер заполнителя	0-1 мм
Температура применения	от +5 °С до +30 °С
Толщина слоя для фиксации керамической плитки	≥ 3 мм
Время использования	~ 1 час
Количество воды затворения	~ 4,5-5,5 л на 25 кг
Выход раствора	~ 19 л из 25 кг сухой смеси
Расход	~ 1,3 кг/м2 на 1 мм толщины слоя
Срок хранения	12 месяцев
Форма поставки	мешки по 25 кг
Цвет	серый

Количество штук на поддоне	48
Выход раствора из упаковки сухой меси, л	17,5