8 (800) 505-605-6
Поставки во все регионы РФ
Сайт: brickus.ru

KAS Клеевой и базовый штукатурный состав для СФТК quick-mix



Наличный расчёт:

Цена за шт **1089.71** руб.

Безналичный расчёт:

Цена за шт **1111.95** руб.

* Цены указаны из расчёта загрузки полной машины

Характеристики:

- минеральный состав
- водоотталкивающие свойства (wa)
- высокая адгезия к основанию
- минимальные внутренние напряжения
- устойчивость к погодным условиям и ультрафиолетовому излучению
- содержит активные минеральные добавки, снижающие риск высолообразования

Применение:

- для приклеивания изоляционных плит из полистирола и минеральной ваты в СФТК «LOBATHERM»
- для устройства в СФТК «LOBATHERM P(M)» высокопрочного, армированного фасадной стеклосеткой GWS базового штукатурного слоя (мин. толщина 4 мм) на ровных изоляционных плитах с последующим нанесением декоративных штукатурок «quick-mix»: SPS / MRS / KHK / KHR / SXK / SXR / SHK / SHR / MO
- для фиксации и шпатлевания экструдированных плит из полистирола при теплоизоляции по периметру цоколя или фундамента (следует предварительно обеспечить

шероховатость плиты)

Основные показатели качества:

- (определены при температуре +20°С и относительной влажности воздуха 60%)
- клеевой и базовый (штукатурный) состав на смешанном вяжущем для СФТК с наружными штукатурными слоями: В7,5; Btb2,4; Aab4; F100; ГОСТ Р 54359-2017
- влажность сухой смеси: не более 0,2%
- наибольшая крупность зерен заполнителя: 0,5 мм
- содержание зерен наибольшей крупности: не более 2,5%
- насыпная плотность сухих составов: 1300-1600 кг/м³
- подвижность растворной смеси согласно ГОСТ Р 58277 по расплыву конуса: 150 мм
- время сохранения первоначальной подвижности растворной смеси: не менее 1 ч.
- водоудерживающая способность растворной смеси: не менее 95%
- средняя плотность растворной смеси: не менее 1400-1700 кг/м³
- предел прочности при сжатии: не менее 10 МПа
- предел прочности при растяжении при изгибе: не менее 3 МПа
- прочность сцепления с бетонным основанием: не менее 0,8 МПа
- прочность сцепления затвердевшего состава с пенополистиролом в проектном возрасте: не менее 0,1 МПа
- прочность сцепления затвердевшего состава с пенополистиролом в проектном возрасте после выдержки в воде в течение 48 часов: не менее 0,06 МПа
- марка по морозостойкости: F100
- водопоглощение при полном погружении: не более 15% по массе
- деформация усадки: не более 2 мм/м

Технические данные:

Размер заполнителя	0-0,5 мм
Температура применения	от +5°С до +30°С
Толщина слоя	4 мм
Время использования	~ 1-2 часа
Количество воды затворения	~ 5,0-5,5 л на 25 кг
Морозостойкость	F 100
Выход раствора	~ 0,7 л из 1 кг сухой смеси
Расход	~ 1,4 кг/м2 на 1 мм толщины слоя
Срок хранения	12 месяцев
Форма поставки	мешок по 25 кг
Цвет	серый

Количество штук на поддоне	48
Выход раствора из упаковки сухой меси, л	17,5