ЭКСТЕРЬЕР-ЦЕНТР брикус

8 (800) 505-605-6
Поставки во все регионы РФ
Сайт: brickus.ru

RAS базовый штукатурный состав для СФТК quick-mix



Наличный расчёт:

Цена за шт **1936.4** руб.

Безналичный расчёт:

Цена за шт **1975.92** руб.

* Цены указаны из расчёта загрузки полной машины

Характеристики:

- минеральный состав
- водоотталкивающие свойства (wa)
- высокая адгезия к основанию
- легкость в работе при ручном и машинном нанесении
- устойчивость к погодным условиям и ультрафиолетовому излучению

Применение:

- для применения в СФТК «LOBATHERM P(M)-R» с отделочным слоем из штучных материалов
- в качестве базового штукатурного состава (мин. толщина 7 мм) для нанесения на ровные теплоизоляционные плиты при последующей облицовке керамической плиткой
- для шпатлевания плит из экструдированного полистирола при теплоизоляции по периметру цоколя или фундамента (следует предварительно обеспечить шероховатость плит)

Основные показатели качества:

- (определены при температуре +20°С и относительной влажности воздуха 60%)
- базовый штукатурный состав на основе портландцемента для СФТК с наружным слоем из штучных материалов: В7,5; Btb4; Aab5; F100; ГОСТ Р 54359-2017
- влажность сухой смеси: не более 0,2%
- наибольшая крупность заполнителя: не более 1 мм
- содержание зерен наибольшей крупности: не более 2,5%
- насыпная плотность сухой смеси: 1300-1600 кг/м³
- подвижность растворного состава по погружению конуса: Пк3
- сохраняемость первоначальной подвижности: не менее 1 часа
- водоудерживающая способность растворного состава: не менее 97%
- прочность при сжатии: не менее 10 МПа
- прочность при растяжении при изгибе: не менее 5 МПа
- прочность сцепления с бетонным основанием: не менее 1 МПа
- прочность сцепления с полистиролом: не менее 0,1 МПа
- прочность сцепления с полистиролом после выдержки в воде: не менее 0,08 МПа
- морозостойкость: F100
- водопоглощение: не более 10%
- деформация усадки: не более 1,5 мм/м
- ударная прочность армированного базового слоя: не менее 8 Дж

Технические данные:

Размер заполнителя	0-1 мм
Температура применения	от +5°С до +30°С
Количество воды затворения	~ 4,5-5 л на 25 кг
Время использования	~ 1 час
Выход раствора	~ 16 л из 25 кг сухой смеси
Расход	~ 1,5 кг/м2 на 1 мм толщины слоя
Цвет	серый

Количество штук на поддоне	48