ЭКСТЕРЬЕР-ЦЕНТР брикус

8 (800) 505-605-6
Поставки во все регионы РФ
Сайт: brickus.ru

LM plus легкая кладочная смесь с перлитом quick-mix



Наличный расчёт:

Цена за шт **551.17** руб.

Безналичный расчёт:

Цена за шт **562.42** руб.

* Цены указаны из расчёта загрузки полной машины

Характеристики:

- теплоизоляционные свойства
- высокая водоудерживающая способность раствора
- пластичность и удобство в нанесении
- высокий выход раствора

Применение:

- укладка стеновых материалов с высокими теплоизоляционными свойствами, например: камня керамического крупноформатного, поризованного кирпича, пористого бетона, пустотелого пемзового кирпича и т.п.
- для заполнения щелей и пустот
- для возведения однородной кладки без «мостиков холода»
- для повышения теплоизоляционных свойств кладки

Основные показатели качества:

(определены при температуре +20°С и относительной влажности воздуха 60%)

- смесь сухая строительная кладочная для внутренних и наружных работ L М75, ГОСТ Р

58272

- влажность сухой смеси: не более 0,3%
- наибольшая крупность зерна заполнителей: не более 2 мм
- содержание зерен наибольшей крупности: не более 5%
- подвижность растворной смеси согласно ГОСТ Р 58277 по расплыву конуса: 155 мм
- жизнеспособность растворной смеси: не менее 2 часов
- средняя плотность в сухом состоянии: не более 1150 кг/м³
- предел прочности при сжатии: не менее 7,5 МПа (М75)
- предел прочности при сдвиге на двухэлементном кладочном образце: не менее 0,2 МПа
- марка по морозостойкости: F75
- коэффициент теплопроводности: ≤ 0,27 Вт/(м·К)
- капиллярное водопоголощение: не более 1 кг/(м2·мин0,5)

Технические данные:

Температура применения	от +5°С до +30°С
Время использования	~ 2 часа
Количество воды затворения	~ 8,0-9,0 л на 20 кг
Выход раствора	25 л + 5% из 20 кг сухой смеси
Расход	в зависимости от размера камня

Количество штук на поддоне	50