ЭКСТЕРЬЕР-ЦЕНТР брикус

8 (800) 505-605-6
Поставки во все регионы РФ
Сайт: brickus.ru

LM легкая кладочная смесь с перлитом quick-mix



Наличный расчёт:

Цена за шт **692.25** руб.

Безналичный расчёт:

Цена за шт **706.38** руб.

* Цены указаны из расчёта загрузки полной машины

Характеристики:

- теплоизоляционные свойства
- высокая водоудерживающая способность раствора
- пластичность и удобство в нанесении
- высокий выход раствора

Применение:

- укладка стеновых материалов с высокими теплоизоляционными свойствами, например: камня керамического крупноформатного, поризованного кирпича, пористого бетона, пустотелого пемзового кирпича и т.п.
- для заполнения щелей и пустот
- для возведения однородной кладки без «мостиков холода»
- для повышения теплоизоляционных свойств кладки

Основные показатели качества:
(определены при температуре +20°С и относительной влажности воздуха 60%)

- смесь сухая строительная кладочная для внутренних и наружных работ L М50, ГОСТ Р 58272
- влажность сухой смеси не более 0,3%
- наибольшая крупность зерна заполнителей не более 2 мм
- содержание зерен наибольшей крупности: не более 5%
- подвижность растворной смеси согласно ГОСТ Р 58277 по расплыву конуса 155 мм
- сохраняемость первоначальной подвижности: не менее 2 часов
- средняя плотность в сухом состоянии: ≤ 1000 кг/м³
- предел прочности при сжатии не менее 5 МПа (М50)
- предел прочности при сдвиге на двухэлементном кладочном образце не менее 0,2 МПа
- марка по морозостойкости F75
- коэффициент теплопроводности ≤ 0,21 Вт/(м·К)
- капиллярное водопоголощение: не более 0,4 кг/(м2·мин0,5)

Технические данные:

Температура применения	от +5 °С до +30 °С
Количество воды затворения	~ 13,0-14,0 л на 20 кг
Выход раствора	~ 30-32 л из 20 кг сухой смеси
Расход	в зависимости от размера камня
Хранение	в сухом месте надлежащим образом
Форма поставки	мешок 20 кг

Количество штук на поддоне	50