ЭКСТЕРЬЕР-ЦЕНТР брикус

8 (800) 505-605-6
Поставки во все регионы РФ
Сайт: brickus.ru

MEP-LE цементно-известковая легкая штукатурка с перлитом acurit



Наличный расчёт:

Цена за шт **691.17** руб.

Безналичный расчёт:

Цена за шт **712.55** руб.

* Цены указаны из расчёта загрузки полной машины

Характеристики:

- минеральный состав
- удобство и простота применения
- паропроницаемая
- устойчивость к атмосферным воздействиям и морозостойкость после затвердевания
- легкая обработка поверхности
- высокая устойчивость к сползанию
- для машинного и ручного нанесения
- высокая производительность при минимальном износе техники
- содержит легкий заполнитель – вспученный перлитовый песок

Применение:

- особенно подходит для оснований с высокими теплоизолирующими свойствами
- для цементных, пено-, газобетонных оснований
- в качестве основания для декоративных штукатурок, покрытий и красок
- в качестве основания для керамической плитки

- для наружных и внутренних работ

Основные показатели качества:
(определены при температуре +20°С и относительной влажности воздуха 60%)

- смесь сухая штукатурная легкая для наружных (и внутренних) работ, КП II, F50, механизированного нанесения, на цементно-известковом вяжущем атмосферостойкая ГОСТ 33083
- влажность сухой смеси: не более 0,3%
- наибольшая крупность зерен заполнителя: 1,5 мм
- жизнеспособность растворной смеси: не менее 2 часов
- подвижность растворной смеси согласно ГОСТ 5802 по погружению конуса: Пк3 (8-12 см)
- плотность затвердевшего раствора: ≤ 1300 кг/м3 (в сухом состоянии)
- прочность при сжатии в возрасте 28 суток: не менее 2,5 МПа
- прочность на растяжение при изгибе в возрасте 28 суток: не менее 1,0 МПа
- прочность сцепления с основанием (адгезия) в возрасте 28 суток: не менее 0,3 МПа
- марка по морозостойкости: F50
- теплопроводность: ≤ 0,20 Вт/(м·К)
- деформация усадки: не более 1,0 мм/м

Технические данные:

Размер заполнителя	0 - 1,5 мм
Температура применения	от + 5°С до +30°С
Толщина нанесения в 2 слоя	10 – 40 мм
Количество воды затворения	~ 9,5 – 10,2 л на 30 кг мешок сухой смеси
Расход воды для штукатурной машины	в зависимости от типа машины
Время использования	~ 3 - 4 ч
Выход раствора	~ 26 л из 30 кг сухой смеси
Расход	~ 9,5 кг/м2 при толщине слоя 10 мм

Количество штук на поддоне	48