ЭКСТЕРЬЕР-ЦЕНТР брикус

8 (800) 505-605-6
Поставки во все регионы РФ
Сайт: brickus.ru

Сухая смесь для укладки природного камня NVL 300 кремово-желтый Tubag



Наличный расчёт:

Цена за шт **1633.52** руб.

Безналичный расчёт:

Цена за шт **1684.05** руб.

* Цены указаны из расчёта загрузки полной машины

Характеристики:

- минеральный состав
- устойчивость под весом тяжелых плит
- высокая адгезия к природному камню
- содержит оригинальный Tubag трасс для уменьшения риска выцветания и образования пятен при укладке натурального камня, а также для улучшения рабочих характеристик раствора
- прост и удобен в применении
- морозостойкий и водостойкий после полного набора прочности

Применение:

- для укладки плит из натурального камня (порфир, плиты Solnhofer, сланец, песчаник, и пр.) на толстый слой раствора
- для поверхностей, подвергающихся пешеходной нагрузке (категория использования N1 согласно ZTV Wegebau)
- для укладки облицовки на полах, террасах, лестничных ступенях, лестничных

площадках, подоконниках
- для укладки плит и заполнения швов в одном рабочем цикле
- для внутренних и наружных работ
- при выполнении наружных работ на горизонтальных основаниях следует убедиться, что не требуется водопроницаемый подстилающий слой

Основные показатели качества:
(определены при температуре +20°С и относительной влажности воздуха 60%)

- смесь сухая строительная кладочная G М100 ГОСТ Р 58272
- влажность сухой смеси: не более 0,5%
- наибольшая крупность заполнителя: 4 мм
- подвижность растворной смеси: 150±10 мм
- сохраняемость первоначальной подвижности: не менее 90 мин.
- предел прочности при изгибе: не менее 3 МПа
- предел прочности при сжатии: не менее 10 МПа
- предел прочности при сдвиге: не менее 0,25 МПа
- морозостойкость: не менее F100

Технические данные:

Размер заполнителя	0-4 мм
Температура применения	от +5°С до +30°С
Время использования	~ 1-2 ч
Количество воды затворения	~ 5,2–5,8 л на 40 кг
Толщина нанесения	≥ 20 мм
Возможность хождения	через 36 часов
Полные нагрузки	через 28 дней
Ширина швов	10-35 мм (частично до 50 мм)
Выход раствора	~ 26 л из 40 кг сухой смеси
Расход	~ 15 кг/м2 при толщине слоя 10 мм
Цвета	серый, кремово-желтый, антрацит, темно-коричневый

Количество штук на поддоне	40