Раствор для заполнения швов брусчатки PFN 30 светло-серый Tubag



Наличный расчёт:

Цена за шт **2574.66** руб.

Безналичный расчёт:

Цена за шт **2654.29** руб.

* Цены указаны из расчёта загрузки полной машины

Характеристики:

- водонепроницаемый
- простое и рациональное применение благодаря технологии ECT (Easy Clean Technology)
- существенно уменьшает вероятность образования высолов
- высокая прочность сцепления с боковыми гранями брусчатки
- морозостойкий
- легко растекается
- однокомпонентный

Применение:

- для заполнения швов клинкерной брусчатки и плит из натурального камня
- пригоден для категории использования N3 согласно ZTV Wegebau
- для декоративного оформления террас, площадок и дорожек с целью долговечной защиты от зарастания травой
- пригоден для конструктивного устройства водоотводного лотка на поверхности мощения
- не применять для ангобированной брусчатки

Основные показатели качества:

(определены при температуре +20°С и относительной влажности воздуха 60%)

- смесь сухая затирочная CG2 WAF ГОСТ Р 58271
- влажность сухой смеси: не более 0,5%
- наибольшая крупность заполнителя: 1,25 мм
- подвижность растворной смеси: 300 мм
- сохраняемость первоначальной подвижности: не менее 20 мин.
- время начала схватывания: не менее 30 мин.
- время конца схватывания: не более 90 мин.
- средняя плотность раствора: не менее 1600 кг/м3
- предел прочности при изгибе: не менее 4,5 МПа
- предел прочности при сжатии: не менее 30 МПа
- предел прочности при изгибе после 25 циклов замораживания и оттаивания: не менее 3,5 МПа
- предел прочности при сжатии после 25 циклов замораживания и оттаивания: не менее 25 МПа
- деформация усадки: не более 3 мм/м
- истираемость: не более 1000 мм3
- капиллярное водопоглощение через 30 мин: не более 2 г
- капиллярное водопоглощение через 240 мин: не более 5 г

Технические данные:

Размер заполнителя	0-1,25 мм
Ширина шва (рекомендуемая) *	3-20 мм
Глубина шва **	≥ 30 мм
Температура применения	от +5°С до +30°С
Время использования	~ 15 мин.
Количество воды затворения	~ 4,5-5,0 л на 25 кг
Количество воды затворения для заполнения вертикальных швов	~ 3,4-3,6 л на 25 кг
Выход раствора	~ 16 л из 25 кг сухой смеси
Хождение	~ 3 часа
Полные нагрузки	~ 28 суток
Расход	см. таблицу 1
Срок хранения	6 месяцев
Цвет	антрацит, светло-серый, бежевый, темно-коричневый

* Размеры, отличающиеся от указанных, необходимо согласовать с нашей службой технической поддержки.
** Исключением являются покрытия террас из керамогранита или керамической плитки при связанном способе укладки, у которых глубина шва должна составлять не менее 20 мм.

Количество штук на поддоне	48