ЭКСТЕРЬЕР-ЦЕНТР брикус

8 (800) 505-605-6
Поставки во все регионы РФ
Сайт: brickus.ru

# Раствор для заполнения швов брусчатки PFN 30 темно-коричневый Tubag




**Наличный расчёт:**

Цена за шт **2288.55** руб.

**Безналичный расчёт:**

Цена за шт **2359.33** руб.

* Цены указаны из расчёта загрузки полной машины

**Характеристики:**

- водонепроницаемый
- простое и рациональное применение благодаря технологии ECT (Easy Clean Technology)
- существенно уменьшает вероятность образования высолов
- высокая прочность сцепления с боковыми гранями брусчатки
- морозостойкий
- легко растекается
- однокомпонентный

**Применение:**

- для заполнения швов клинкерной брусчатки и плит из натурального камня
- пригоден для категории использования N3 согласно ZTV Wegebau
- для декоративного оформления террас, площадок и дорожек с целью долговечной защиты от зарастания травой
- пригоден для конструктивного устройства водоотводного лотка на поверхности мощения
- не применять для ангобированной брусчатки

**Основные показатели качества:**
(определены при температуре +20°С и относительной влажности воздуха 60%)

- смесь сухая затирочная CG2 WAF ГОСТ Р 58271
- влажность сухой смеси: не более 0,5%
- наибольшая крупность заполнителя: 1,25 мм
- подвижность растворной смеси: 300 мм
- сохраняемость первоначальной подвижности: не менее 20 мин.
- время начала схватывания: не менее 30 мин.
- время конца схватывания: не более 90 мин.
- средняя плотность раствора: не менее 1600 кг/м3
- предел прочности при изгибе: не менее 4,5 МПа
- предел прочности при сжатии: не менее 30 МПа
- предел прочности при изгибе после 25 циклов замораживания и оттаивания: не менее 3,5 МПа
- предел прочности при сжатии после 25 циклов замораживания и оттаивания: не менее 25 МПа
- деформация усадки: не более 3 мм/м
- истираемость: не более 1000 мм3
- капиллярное водопоглощение через 30 мин: не более 2 г
- капиллярное водопоглощение через 240 мин: не более 5 г

**Технические данные:**

| | |
|---|---|
| Размер заполнителя | 0-1,25 мм |
| Ширина шва (рекомендуемая) * | 3-20 мм |
| Глубина шва ** | ≥ 30 мм |
| Температура применения | от +5°С до +30°С |
| Время использования | ~ 15 мин. |
| Количество воды затворения | ~ 4,5-5,0 л на 25 кг |
| Количество воды затворения для заполнения вертикальных швов | ~ 3,4-3,6 л на 25 кг |
| Выход раствора | ~ 16 л из 25 кг сухой смеси |
| Хождение | ~ 3 часа |
| Полные нагрузки | ~ 28 суток |
| Расход | см. таблицу 1 |
| Срок хранения | 6 месяцев |
| Цвет | антрацит, светло-серый, бежевый, темно-коричневый |

* Размеры, отличающиеся от указанных, необходимо согласовать с нашей службой технической поддержки.
** Исключением являются покрытия террас из керамогранита или керамической плитки при связанном способе укладки, у которых глубина шва должна составлять не менее 20 мм.

| | |
|---|---|
| Количество штук на поддоне | 48 |