ЭКСТЕРЬЕР-ЦЕНТР брикус

8 (800) 505-605-6
Поставки во все регионы РФ
Сайт: brickus.ru

Кладочный раствор для теплой керамики DAUER TEFIX SW



Наличный расчёт:

Цена за шт **835** руб.

Безналичный расчёт:

Цена за шт **879** руб.

* Цены указаны из расчёта загрузки полной машины

Область применения:

Предназначен для возведения несущих и ограждающих конструкций из «теплой» керамики, газобетона и легкого пустотелого кирпича, а также блоков из бетона на пористых заполнителях (керамзитобетон). Применяется для забутовочных работ при возведении полых систем кладочных конструкций, для заполнения технологических и ремонтных пустот и щелей при проведении кладочных работ в зданиях и сооружениях различного назначения. Применяется для возведения однородных по теплопроводности стен. Предотвращает образование мостиков холода в кладочных швах.

Особенности:

- **Выход до 34 л.***
- Долговечная кладка не менее 50 лет
- Предотвращает преждевременное разрушение шва кладки
- Предотвращает образование мостиков холода в кладке

- Высокая производительность и исключительная лёгкость в работе
- Основная фракция заполнителя - 0,315 мм
- Толщина шва - 5-20 мм
- Толщина слоя при заполнении пустот - до 40 мм
- Количество воды для затворения на 1 кг смеси - 0,65 – 0,75 л
- Количество воды для затворения на 17.5 кг смеси - 11,37 – 13,12 л
- Подвижность раствора - 150 ± 10 мм
- Жизнеспособность раствора (Станд. версия) - 120 минут
- Жизнеспособность раствора (Зимн. версия) - 60 минут
- Предел прочности при сжатии в возрасте 28 суток - 5 МПа
- Предел прочности при сдвиге в возрасте 28 суток - 0,15 МПа
- Капиллярное водопоглощение - 0,4 кг/м2*ч0,5
- Средняя плотность затвердевшего раствора - 800 кг/м3
- Температура окружающей среды и основания при нанесении (Станд. версия) - от +5 °С до +30 °С
- Температура окружающей среды и основания при нанесении (Зимн. версия) - от -10 °С до +30 °С
- Температурные условия при эксплуатации - от -50 °С до +70 °С
- Морозостойкость - 50 циклов

Марка прочности	5 МПа
Количество штук на поддоне	30
Количество штук в машине	1140
Выход раствора из упаковки сухой меси, л	до 34