BASE ZFE-S Цементная быстротвердеющая стяжка



Наличный расчёт:

Цена за шт **630.11** руб.

Безналичный расчёт:

Цена за шт **630.11** руб.

* Цены указаны из расчёта загрузки полной машины

Характеристики:

- минеральный состав
- армирование микрофиброй
- полусухая консистенция
- нанесение ручным и механизированным способом
- быстрый набор прочности
- морозостойкость
- укладка слоем толщиной 10–60 мм
- укладка керамических покрытий через 24 часа

Применение:

- для устройства выравнивающих и несущих стяжек перед укладкой напольных покрытий из керамической плитки, керамогранита и натурального камня, стеклянной мозаики, паркета, ламината, линолеума, текстильных ковровых покрытий и т. д.

- для устройства адгезионных стяжек с толщиной укладки от 10 до 60 мм
- для устройства стяжек на разделительном слое с толщиной укладки минимум 35 мм
- для устройства «плавающих» стяжек (по тепло-, звуко-, гидроизоляционным слоям) с толщиной укладки минимум 35 мм
- для устройства стяжек «тёплого» пола с электрическим и водяным подогревом
- для выравнивания, профилирования и ремонта цементных оснований внутри помещений в жилых домах, офисных, торговых и общественных помещениях
- для наружных и внутренних работ

Основные показатели качества:

- смесь сухая напольная выравниваемая быстротвердеющая B25, Btb4,4, F150 ГОСТ 31358
- влажность сухой смеси: не более 0,5%
- наибольшая крупность зерен заполнителя: 4 мм
- средняя плотность затвердевшего раствора: 2100 ± 50 кг/м^3
- прочность на сжатие в возрасте 1 сут.: не менее 8,0 МПа
- прочность на сжатие в возрасте 28 сут.: не менее 30,0 МПа
- прочность на растяжение при изгибе в возрасте 28 сут.: не менее 5,0 МПа
- деформация усадки: не более 1,5 мм/м
- прочность сцепления с бетонным основанием в возрасте 28 суток при использовании адгезионного состава PRIM MHB: не менее 0,75 МПа
- морозостойкость: не менее F150
- остаточная влажность через 4 суток: < 2,0% СМ

Состав:

- цементное вяжущее по ГОСТ 31108, фракционированные заполнители, специальные полимеры и модифицирующие добавки

Технические данные:

Размер заполнителя	0 - 4 мм
Толщина слоя	10 - 60 мм
Количество воды затворения	1,8 л на мешок 25 кг
Жизнеспособность смеси	~ 60 минут
Пешеходные нагрузки	через 4-5 часов
Укладка керамического покрытия	через 1 сутки для стяжки без подогрева через 3 суток для стяжки с подогревом