ЭКСТЕРЬЕР-ЦЕНТР брикус

8 (800) 505-605-6
Поставки во все регионы РФ
Сайт: brickus.ru

PLAN BS 15 Самовыравнивающаяся напольная смесь (1-10 мм)



Наличный расчёт:

Цена за шт **1012.66** руб.

Безналичный расчёт:

Цена за шт **1012.66** руб.

* Цены указаны из расчёта загрузки полной машины

Характеристики:

- толщина нанесения 1 – 10 мм
- локальное нанесение до 15 мм
- пешеходные нагрузки через 48 часов
- высокая подвижность смеси
- высокая адгезия к основанию
- безусадочность и трещиностойкость
- применяется в системе «теплого» пола
- ручное и механизированное нанесение

Применение:

- для финишного гладкого выравнивания горизонтальных оснований внутри жилых, торговых, офисных и общественных помещений с умеренными и значительными механическими нагрузками, не подверженных постоянному воздействию влаги, перед укладкой керамической облицовки, паркета, ламината, линолеума, текстильных

ковровых покрытий
- для финишного выравнивания горизонтальных оснований внутри помещений с повышенной влажностью (ванная, санузлы) с обязательным последующим нанесением гидроизоляционного слоя
- для выравнивания перепадов основания от 1 до 10 мм, перед укладкой любых напольных покрытий, где требуется высокая стойкость к нагрузкам и пешеходному движению
- подходит для систем «тёплого» пола с электрическим подогревом
- пригодна как для ручного, так и для механизированного нанесения
- применяется для внутренних работ

Основные показатели качества:

- смесь сухая напольная самовыравнивающаяся нормальнотвердеющая для устройства выравнивающих слоев для внутренних работ Рк6, В15, Btb2,4 ГОСТ 31358
- влажность сухой смеси: не более 0,5%
- наибольшая крупность зерен заполнителя: 0,63 мм
- плотность затвердевшего раствора: 1900 ± 50 кг/м3
- подвижность по расплыву кольца: 26-30 см (Рк6)
- время начала схватывания: не менее 40 минут
- выход растворной смеси из 1 кг сухой смеси: не более 0,65 л
- прочность на сжатие в возрасте 28 сут.: не менее 20,0 МПа
- прочность на растяжение при изгибе в возрасте 28 сут.: не менее 3,0 МПа
- время пешеходного движения: через 48 часов
- деформация усадки/расширения: не более 1,5 мм/м / не более 0,5 мм
- прочность сцепления в возрасте 28 суток: не менее 1,0 МПа

Состав:

- цементное вяжущее по ГОСТ 31108, фракционированные заполнители, специальные полимеры и модифицирующие добавки

Технические данные:

Размер заполнителя	0 – 0,63 мм
Толщина слоя	1 - 10 мм, локально до 15 мм
Количество воды затворения	5,4 - 5,8 л на мешок 20 кг
Жизнеспособность смеси	~30 минут
Время смешивания	около 2-3 минут
Время созревания	около 3-5 минут
Пешеходные нагрузки	через 48 часов
Укладка напольных покрытий: - керамическая облицовка - ПВХ- покрытия, паркет, ламинат, линолеум	через 3 суток через 7-14 суток, в зависимости от значений остаточной влажности стяжки, толщины нанесенного слоя и температуры окружающей среды