ЭКСТЕРЬЕР-ЦЕНТР брикус

8 (800) 505-605-6
Поставки во все регионы РФ
Сайт: brickus.ru

PLAN BS 35 Самовыравнивающийся наливной пол (5-60 мм)



Наличный расчёт:

Цена за шт **1110.93** руб.

Безналичный расчёт:

Цена за шт **1110.93** руб.

* Цены указаны из расчёта загрузки полной машины

Характеристики:

- толщина нанесения 5 – 60 мм
- пешеходные нагрузки через 24 часа
- высокая подвижность смеси
- высокая адгезия к основанию
- безусадочность и трещиностойкость
- применяется в системе «теплого» пола
- ручное и механизированное нанесение

Применение:

- для толстослойного выравнивания горизонтальных оснований внутри жилых, торговых, офисных и общественных помещений перед укладкой керамической облицовки, паркета, ламината, линолеума, текстильных ковровых покрытий
- для устройства и ремонта «адгезионных» стяжек в сухих и влажных помещениях, с умеренными и значительными механическими нагрузками

- для устройства “плавающих“ стяжек в сухих и влажных помещениях поверх звуко- и теплоизолирующих слоев, при условии нанесения толщиной от 30 мм с использованием армирующей металлической сетки
- создание «тёплого» пола с электрическим и водяным подогревом, с адгезионным сцеплением по прочному основанию
- для устройства пола во влажных помещениях, с обязательной последующей защитой с помощью гидроизоляционных составов DICHT FDS 2K, DA
- применяется как для ручного, так и для механизированного нанесения
- применяется для внутренних работ

Основные показатели качества:

- смесь сухая напольная самовыравнивающаяся нормальнотвердеющая для устройства выравнивающих слоев для внутренних работ Рк5, В20, Btb4,0 ГОСТ 31358
- влажность сухой смеси: не более 0,5%
- наибольшая крупность зерен заполнителя: 1,25 мм
- плотность затвердевшего раствора: 2100 ± 100 кг/м3
- подвижность по расплыву кольца: 22-26 см (Рк5)
- время начала схватывания: не менее 40 минут
- выход растворной смеси из 1 кг сухой смеси: не более 0,65 л
- прочность на сжатие в возрасте 28 суток: не менее 25,0 МПа
- прочность на растяжение при изгибе в возрасте 28 суток: не менее 5,0 МПа
- время пешеходного движения: через 24 часа
- деформация усадки/расширения: не более 1,5 мм/м / не более 0,5 мм/м
- прочность сцепления в возрасте 28 суток: не менее 1,0 МПа

Состав:

- цементное вяжущее по ГОСТ 31108, фракционированные заполнители, специальные полимеры и модифицирующие добавки

Технические данные:

Размер заполнителя	0 – 1,25 мм
Толщина слоя	5 - 60 мм, локально до 70 мм
Количество воды затворения	3,5 - 4,0 л на мешок 25 кг
Жизнеспособность смеси	~30 минут
Время смешивания	около 1 минуты
Время созревания	около 3 минут
Пешеходные нагрузки	через 24 часа
Укладка напольных покрытий (керамическая облицовка)	через 3 суток
Укладка напольных покрытий (ПВХ-покрытия, паркет, ламинат, линолеум)	через 7-14 суток, в зависимости от значений остаточной влажности основания, толщины слоя и температуры окружающей среды